Zink-Spray -zinkähnlich hell-

HATEC

ZINK- SPRAY

- **hell zinkähnlich**
- **optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen**
- **hitzebeständig bis ca. +500° C**
- **beständig gegen viele aggressive Medien**
- **als Punktschweißfarbe einzusetzen**
- **elektrisch leitfähig**
- **schnelltrocknend, dadurch Zeitsparend**
- **zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen**
- **als Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlteilen**

Verarbeitung:
Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem sprühen Dose ca. 2 Min. kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrosten und entfetten und in einem Abstand von 25-30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Min. Trockenzeit einlegen.

SELBSTREINIGENDES VENTIL
Dose vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln

Achtung:
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Reizt die Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Dose mit Restinhalt der Problemabfallentsorgung zuführen

PROFIQUALITÄT
Made in Germany

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit! Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich. Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	ml	VE / Stück
820026	400	12

-ZINKÄHNLICH HELL-

- **Hoher Zinkanteil im Trockenfilm**
- **Zinkstaubanteil 99% rein**

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.

Mörikestraße 1
48282 Emsdetten
Tel: 02572 – 9234351
Fax: 02572 – 9234356

info@hatec-handel.de
www.hatec-handel.de